



ANDEREP PROF

СТО 72746455-3.1.23-2017

Рулонный гидроизоляционный подкладочный материал.



Описание продукции:

ANDEREP PROF получают путем пропитки прочной полиэфирной основы битумно-полимерным вяжущим с добавлением СБС полимеров, с последующей защитой с обеих сторон слоем из нетканого полипропилена (Spunbond).

Область применения:

Применяется в качестве подкладочного гидроизоляционного ковра в конструкциях скатных крыш с финишным покрытием из: битумной черепицы, композитной черепицы, металлочерепицы, битумных волнистых листов или натуральной черепицы.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Масса 1м ²	кг	-	0,4±0,1	ГОСТ EN 1849-1
Температура гибкости на брусе R 25 мм	°С	-	Минус 20	ГОСТ 2678
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,01 МПа в течении 72ч	-	-	Абсолютная	ГОСТ EN 1928 (метод А)
Теплостойкость	°С	Не менее	120	ГОСТ EN 1110
Относительное удлинение в продольном/поперечном направлениях	%	Не менее	40/40	ГОСТ 31899-1 (EN 12311-1)
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении	Н	Не менее	400/-	ГОСТ 31899-1 (EN 12311-1)
Тип защитного покрытия:				
низ		-	Spunbond	-
верх			Spunbond	

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Предельные отклонения	Метод испытания
Длина	м	40	±2,0 %	ГОСТ EN 1848-1
Ширина	мм	1000	±3,0%	ГОСТ EN 1848-1
Толщина	мм	0,6	±1,0%	ГОСТ EN 1849-1

Производство работ:

Согласно инструкции по монтажу подкладочных материалов ANDEREP, «Руководству по применению на скатных крышах ГЧ SHINGLAS».

Хранение:

Рулоны должны храниться в закрытом помещении или под навесом при температуре до плюс 30°С, рассортированными по маркам, в вертикальном положении, в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца.

Транспортировка:

Транспортирование материалов следует производить в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте.

Сведения об упаковке:

Рулоны скрепляются в нескольких местах скотчем, с последующей упаковкой в бумагу. Поддон с рулонами упаковывается в термоусадочный пакет. Упаковка должна сохранять материал при хранении и транспортировке.